



Beschreibung
Stahlstab 4004, 1967/18, stabilisierter, nichtbleibender, im Betrieb eingebrachte Stähle 4004 Cr Al Ni Stähle, z.B.
bei allgemeinen Korrosionsbeständen bei Gehalten von niedrigsten bis zu höchsten Gehalten gute Bruchdehnung erreicht.

Normbezeichnung:EN ISO 14343-A/G 19 12 3 L Si

AWS ER 316LSi

DIN 8556 1.4430

Zulassung: TÜV, DB

Richtanalyse:CSiMnCrNi N

$\leq 0,0250,901,818,5012,00,06$

Mechanische:Streckgrenze Rp0,2 [MPa] 400 (20°C)

Kerbschlagarbeit V 130J bei 20°C

50J bei -196°C

Karton: 5kg

Mengeneinheit: 1 Karton

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.