

Silberlot AF330, umhüllt, 1,5x500mm



Cadmiumfreies, silberhaltiges Hartlot, mit Flußmittel umhüllt.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 994,22 €

ermäßigter Preis 751,93 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 894,80 €

Onlinepreis netto: 751,93 €

Preisnachlass-99,42 €

MwSt.: 142,87 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Achtung Preise dienen nur zur allgemeinen Information. Tagespreise!!!

Cadmiumfreies, silberhaltiges Hartlot, mit Flußmittel umhüllt.

Normbezeichnung:DIN EN 1044AG 204

DIN 8513L - Ag 30

Werkstoff-Nr.2.5167

EN ISO 3677B-Cu 38 Zn Ag-680/765

AWS/SFA 5.8B Ag - 20

Anwendung:Spaltlöten von Stählen und nichtrostenden Stählen, Temperguß, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen. Auch Verbindungslötungen der verschiedenen Metalle untereinander. Geeignet für Lötstellen mit Betriebstemperaturen von 200 bis 300°C. Beim Löten an Messing absolute Farbgleichheit.

Zusammensetzung,AgCuZn

Richtanalyse (%):30,038,032,0

Technische Angaben:Arbeitstemperatur: 750°C

Schmelzbereich: 680-765°C

Zugfestigkeit an St 37: 380 N/mm²

an St 50: 430 N/mm²

Spez. Gewicht: 8,9 g/cm³

Dehnung: 25 %

Wärmequellen:Acetylenbrenner (Brenngasüberschuß), Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung.

Flußmittel:F 300 (Pulver),

F 300 PH (Paste),

F 300 HF (Paste für Ni- und Cr- haltige Stähle),

F 300 AB (Paste für Al- haltige Cu- Legierungen).

Karton:1 kg

Mengeneinheit: 1 KG

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.