


Stabelektrode Vertarosta 316L, 2,5x300mm



Austenitische rutilbasisch umhüllte Elektrode zum Schweißen korrosionsbeständiger CrNiMo-Stähle.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 711,83 €

ermäßigter Preis 478,82 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 569,80 €

Onlinepreis netto: 478,82 €

Preisnachlass-142,04 €

MwSt.: 90,98 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Austenitische rutilbasisch umhüllte Elektrode zum Schweißen korrosionsbeständiger CrNiMo-Stähle. Legierungsgehalt des Molybdäns min. 2,7%. Speziell für die Fallnahtschweißung entwickelt. Ebenso hervorragend geeignet zum Schweißen von Wurzellagen in V-Nähten. Gute Spaltüberbrückbarkeit. Hohe allgemeine Korrosionsbeständigkeit. Vorzugsweise an Gleichstrom verschweißbar (G+).

Normbezeichnung:DIN EN 1600 E 19 12 L R 21

DIN 8556 E 19 12 3 LR 10+

AWS A5.4-92 E316L-15

Werkstoff Nr. 1.4430

Zulassungen:TÜV, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

Schweißpositionen:PG

Grundwerkstoffe:1.4404X2 CrNiMo 17 12 2

1.4435X2 CrNiMo 18 14 3

1.4406X2 CrNiMoN 17 11 2

1.4429X2 CrNiMoN 17 13 3

1.4401X4 CrNiMo 17 12 2

1.4436X4 CrNiMo 17 13 3

1.4410X2 CrNiMoN 25 7 4

1.4408GX5 CrNiMo 19 11

1.4571X6 CrNiMoTi 17 12 2

1.4580X6 CrNiMoNb 17 12 2

1.4550X6 CrNiNb 18 10

Richtanalyse:C Si MnCrNiMoFN

0,020% 0,8% 0,8%18,011,52,84-10

MechanischeStreckgrenze 480 N/mm²

RichtwerteZugfestigkeit: 620 N/mm²

bei Raumtemperatur:Bruchdehnung: 35 %

Kerbschlagarbeit: 70 J bei +20° Celsius

50 J bei -20° Celsius

Temperaturgebiet:Druckführend -60° bis +400°

Schweißstrom:70 A, G+

Paketinhalt:190 Stück

Gewicht je Paket:2,9 kg

Pakete je Karton:5

Mengeneinheit: 1 Paket (2.9 KG)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.